



## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. MVZ-A-2017-000108

Zákazník:

Výzkumný a vývojový ústav  
dřevařský, Praha, s. p.  
Oznámený subjekt č. 1393  
Na Florenci 7-9  
111 71 Praha 1

Zadavatel zkoušky:

Pila Pasák a. s.  
Husova 124  
391 11 Planá nad Lužnicí

Předmět zkoušky:

**VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ OBKLADY Z ROSTLÉHO DŘEVA - FRÉZOVANÉ PROFILY  
S PEREM A DRÁŽKOU Z JEHLIČNATÉHO DŘEVA**

Datum: 2017-06-05

Počet stran: 3

Z toho příloh: 0

Počet výtisků: 3

výtisk č. 1 a 2: zákazník

výtisk č. 3: archiv laboratoře

Výtisk číslo: 1

Výsledky zkoušek uvedené v tomto Protokolu o zkoušce se týkají jen zkoušeného předmětu a protokol o zkoušce neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci nebo jiným orgánem. Zkoušky mimo rozsah akreditace a subdodávky jsou označeny. Na výsledky zkoušek označené „Mimo rozsah akreditace“ se akreditace ČIA nevztahuje.

Protokol se nesmí kopírovat jinak než celý, pro případné užití jeho části je nutný písemný souhlas zkušební laboratoře.

Originální výtisky jsou opatřeny reliéfním razítkem.



Ing. Anna Součková  
vedoucí Materiálové a výrokové zkušebny

## 1. PŘEDMĚT A ÚČEL ZKOUŠKY:

Účelem zkoušky je stanovení vlhkosti a rozměrů u dodaného vzorku vnějších a vnitřních obkladů z rostlého dřeva - frézovaných profilů s perem a drážkou z jehličnatého dřeva.

## 2. ZKUŠEBNÍ VZORKY:

Označení vzorku (laboratoř):

Název a druh vzorku:

Popis vzorku:

Výrobce:

Množství, rozměr:

Jmenovitá tloušťka:

Datum výroby:

Datum příjmu:

Místo příjmu:

Přijal:

Předal:

vzorek č. 175/17

vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - frézované profily s perem a drážkou z jehličnatého dřeva.

vnější a vnitřní obklady z jehličnatého dřeva

neuveden

6 ks, (500 x 137) mm

18 mm

neuvedeno

30. 05. 2017

VVÚD - MVZ

VVÚD; Šárka Vincíková

OS 1393, Ing. Ludmila Kotenová

## 3. ZKUŠEBNÍ METODA:

- ČSN EN 13 183 -1 Vlhkost vzorku řeziva - Část 1: Stanovení váhovou metodou.
- ČSN EN 13647 Dřevěné a parketové podlahy a dřevěné obklady - Stanovení geometrických vlastností.

## 4. DATUM ZKOUŠKY:

1. - 2. červen 2017

## 5. VÝSLEDEK ZKOUŠKY:

### 5.1 Vlhkost

Vzorek č. 175/17

průměrná hodnota

12,8 %

minimální hodnota

12,2 %

maximální hodnota

13,5 %



## 5.2 Geometrické vlastnosti

Vzorek č. 175/17

Hlavní rozměry - (500 x 137 x 18) mm

šířka:

střední hodnota ( $b_{stř}$ )	137,0 mm
minimální hodnota ( $b_{min}$ )	136,6 mm
maximální hodnota ( $b_{max}$ )	137,3 mm

tloušťka:

střední hodnota ( $t_{stř}$ )	18,1 mm
minimální hodnota ( $t_{min}$ )	18,0 mm
maximální hodnota ( $t_{max}$ )	18,3 mm

Vypracovala: Zuzana Jiráková

- Konec protokolu -

