

Kvalitativní požadavky na dodávky smrkové pilařské kulatiny Pila Pasák a.s.

Kvalita B/C – čerstvá hmota v kůře, hmota napadená kůrovcem, která nemá zamodrání, zašednutí a výsušné trhliny.



Kvalita KH – hmota napadená kůrovcem, zamodrání povoleno do 20% čela, bez velkých procházejících výsušných trhlin, částečně bez kůry.



Kvalita vláknina – vše co nebude odpovídat kvalitě KH a nebude schopné pořezu. Čepy pod 18 cm, čepy nad 40 cm, velké procházející výsušné trhliny, zamodrávání nad 20% čela, křivost, boulovitost, nadměrné suky, hniloba a výrobní trhliny.



Požadavky na rozměry :
čep 18 – 40 cm, délky 4+5 m